

JT 10800 WG-BFG

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Supporto stampa in PVC cast autoadesivo altamente conformabile. Grazie alle sue proprietà riposizionabili, consente al prodotto di scivolare facilmente sulla superficie fino a quando non viene fissato nella posizione definitiva.

Frontale: PVC cast bianco lucido da 50 µm

Adesivo: Adesivo riposizionabile, privo di bolle d'aria durante l'applicazione, grigio scuro

Carta Protettiva: Liner in PE per la facile rimozione delle bolle d'aria, 155 g/m²

UTILIZZO TIPICO

Applicazioni a lungo termine su superfici con corrugazioni complesse, come rivestimento completo di veicoli e superfici 3D altamente conformabili.

Il prodotto è stato sviluppato per la marcatura di veicoli su superfici piatte, curve, bombate o con rivetti.

TRASFORMAZIONE

Progettato specificatamente per la stampa a getto d'inchiostro a base solvente, eco-solvente, solvente mild e lattice su stampanti di grande formato.

La stampa UV è compatibile, purché gli inchiostri selezionati siano sufficientemente flessibili da resistere alle deformazioni previste. Se stampato in UV, regolare la velocità di stampa e le impostazioni di indurimento per ottimizzare i risultati.

Per ottenere protezione e durata ottimali, JT 10800 WG-BFG deve essere laminato con i prodotti della serie LF 10700.

Per ottenere la migliore qualità di stampa possibile, è fondamentale utilizzare i corretti profili ICC e le corrette impostazioni della stampante. I profili possono essere richiesti alle nostre filiali o ai nostri distributori, oppure possono essere scaricati all'indirizzo: www.mactacgraphics.eu. I profili ICC sono forniti esclusivamente come risorsa per il cliente.

Gli ambienti di stampa, la configurazione dei sistemi di stampa, degli inchiostri e del software possono influenzare significativamente il risultato finale. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità di ciascun profilo per l'ambiente di stampa specifico.

Per ulteriori dettagli su stampa, applicazione e rimozione, consultare "TB 4.2 Linee guida per l'applicazione della serie JT 10800"

Per garantire l'adeguatezza dell'applicazione, testare sempre la costruzione proposta nelle condizioni di applicazione e di utilizzo finale effettive prima di procedere alla produzione completa.

DURATA DI MAGAZZINO

2 anni immagazzinato da 15 a 25 °C e a ± 50% di umidità relativa (nella confezione originale).

CARATTERISTICHE FISICHE

Valori medi Metodo di prova

Spessore		
Film (micron)	50 µm	ISO:534
Dati relativi all'adesivo, 23 °C (N/25 mm)		
Adesione 180° su acciaio inossidabile		
- 20 minuti residenza	11.5	FTM1
- 24 ore residenza	14.5	FTM1
Stabilità dimensionale		
Contrazione (48 ore a 70 °C applicato su alluminio)	Max 0,3 mm	FTM14
Intervalli di temperatura		
Temperatura minima di applicazione (°C)	≥15 °C	
Intervallo di temperatura di servizio (°C)	-20 °C - +70 °C	
Certificazioni		
Classificazione antincendio		EN13501-1

DURATA

Central Europe Zone 1

Non elaborato	7 anni	ISO 4892-2
Stampato e laminato*	Fino a 5 anni	ISO 4892-2

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Per ulteriori informazioni su durabilità ed esposizione consultare il "Mactac Technical Bulletin TB 7.5 Outdoor Durability of Mactac Graphics - Self-adhesive films" sulla pagina [www.https://www.mactacgraphics.eu](http://www.mactacgraphics.eu)

Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia si estende per un (1) anno dalla data di spedizione se non diversamente indicato nella scheda tecnica del Prodotto. Tutti i prodotti Avery Dennison sono venduti alle condizioni descritte nei termini e condizioni di vendita standard di Avery Dennison. Si veda la pagina

<http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi".

Contact

Email: mactac.europe@mactac.eu

Website: www.mactacgraphics.eu

