

Codice Prodotto 4-GL3A-04068

RI-JET 30 FLEXILAM UV PROTECTED GLOSS CLEAR AP923 PERMANENT WK135

Una gamma completa di soluzioni autoadesive per la laminazione di materiali in grande formato stampati in digitale. Ideale per proteggere la stampa dal deterioramento o per fornirgli finiture speciali: lucide, satinare e opache.

Applicazione

Film da laminazione ultra-sottile, ideale per la decorazione di veicoli e per la laminazione di immagini stampate ad ink-jet UV cure. Prima di overlaminare attendere 24 ore dalla stampa.

Frontale

Film vinilico trasparente lucido CAST resistente ai raggi UV.

Tipo	Vinile morbido	
Colore e Finitura	Trasparente ultra lucido CAST	
Peso	40 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	30 µm ±10%	ISO 534-80
Stabilità dimensionale	< 0.1 %	ASTM D1204
Carico di rottura MD	> 15 N/mm ²	ASTM D882
Carico di rottura CD	15 N/mm ²	ASTM D882
Allungamento a rottura MD	> 250 %	ASTM D882
Allungamento a rottura CD	> 250 %	ASTM D882
Infiammabilità	AUTO ESTINGUENTE	ISO 3795:1989
Durata all'esterno in esposizione verticale	FINO A 10 ANNI	

Adesivo

Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima coesione e buona resistenza all'acqua. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP923	
Tipo	Acrilico Permanente	
Temp. Min. di Appl.	+10 °C	
Temperatura di Utilizzo	-20°C/+130°C	
Coesione	Molto Alta	FINAT FTM8
Adesione iniziale	> 8 N/25mm	FINAT FTM1
Adesione Finale	> 13 N/25mm	FINAT FTM1

Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	132 µm ±10%	ISO 534-80
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Stampabilità

Non stampabile.

Shelf life

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di conservazione definite da FINAT sezione 2.5:

- Conservare il materiale a una temperatura di 20-25°C e 40 -50% di umidità relativa.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- Conservare il materiale nella confezione originale fino al momento dell'utilizzo.

Prestare particolare attenzione alla durata di conservazione consigliata e verificare la corretta rotazione delle scorte.

Disclaimer

Tutti i prodotti realizzati Ritrama sono soggetti a controlli di produzione finalizzati a garantire la buona qualità dei medesimi. Dichiarazioni, informazioni di carattere tecnico, dati, valori e raccomandazioni di utilizzo relativi ai prodotti realizzati da Ritrama sono basati su attività di ricerca e test ritenuti affidabili, ma essi non costituiscono dichiarazioni o garanzie di qualsivoglia natura.

In considerazione dei molteplici usi dei prodotti di Ritrama, si raccomanda all'utilizzatore di testare i prodotti prima del loro utilizzo, in modo tale da stabilire ed accertare l'idoneità dei prodotti per la loro applicazione ed il loro utilizzo.

I metodi di conversione ed applicazione dei prodotti autoadesivi di Ritrama sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utilizzatori siano consapevoli del particolare metodo da utilizzare, prima di dare inizio alla produzione.

Stampa: test di compatibilità tra prodotti, stampanti ed inchiostri sono altamente raccomandati prima della stampa dei prodotti.

Sistemi di applicazione e condizioni: si raccomanda che l'uso dei prodotti sia sempre verificato nelle condizioni reali d'utilizzo come condizioni del substrato (ruvido, liscio, piano o con forme irregolari); tecnologia d'applicazione; stress specifico sul materiale di Ritrama oggetto di applicazione (ad alta o bassa temperatura, stress meccanico, esposizione a significative condizioni ambientali) et cetera.

Poiché i prodotti di Ritrama sono utilizzati in condizioni tali da essere fuori dal proprio controllo, quali quelle sopra elencate, Ritrama non assume alcuna responsabilità per l'uso inappropriato dei prodotti medesimi.

Ritrama si riserva il pieno ed insindacabile diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso i prodotti, le loro caratteristiche e specifiche tecniche.

La vendita di tutti i prodotti di Ritrama è soggetta ai termini ed alle condizioni generali di vendita elencati nella pagina web: <http://www.ritrama.com/ita/sale-conditions/>